



Technisches Datenblatt

Magna-C GmbH
Bosslerstr. 35
73240 Wendlingen
Tel. 0 70 24 / 40 57 -0
Fax 0 70 24 / 40 57 -20
www.magna-c.de
Mail: info@magna-c.de

Sekundenkleber WK 2400 Art.-Nr.: 65002

Produktbeschreibung:	WK 2400 ist speziell verwendbar bei hohen Temperaturen. Langsam in der Aushärtung. Extrem schlag- und schältest. Hochviskos eingestellt.	
Technische Eigenschaften:	Basis:	Ethylester
	Viskosität bei 20 °C	2000 - 4000 mPa*s
	Dichte bei 20 °C	1,06 g/cm ³
	Flammpunkt	85 °C
	Zugfestigkeit an Gummi (NBR)	82 - 100 N/cm ² (Materialbruch)
	Zugscherfestigkeit an Stahl	10 - 28 N/cm ²
	Temperatureinsatzbereich	-55 - +140 °C
Aushärtezeiten an:	Metall (Stahl)	30 - 90 sec.
	Elastomer (EPDM)	9 - 13 sec.
	Kunststoff (ABS)	7 - 13 sec.
	Holz (Buche)	>40
Haltbarkeit:	6 Monate in ungeöffneten Gebinden	bei 20 °C
Sicherheitsempfehlung:	Die übliche Arbeitshygiene beachten	
Lieferform:	Farbe:	schwarz
	Verpackung:	20 g (VPE = 20 Stück) 50 g (VPE = 10 Stück)

Alle Angaben und Empfehlungen beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Diese sind jedoch unverbindlich und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Wir empfehlen in ausreichendem Maße Eigenversuche durchzuführen, um festzustellen, ob die von Ihnen gewünschten Produkteigenschaften erreicht werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Produkte übernommen werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Der Anwender trägt allein die Verantwortung für falschen oder zweckentfremdeten Einsatz.